## Beitrag zur Verbesserung dentaler Modellgipse

## L.W.R. Kobes, J.M. Steinberg, H. Stoltenberg

Abt. Prothetik I des Zentrums Zahn-, Mund-, Kieferheilkunde der Universität Göttingen (Leiter: Univ. Prof. Dr. L.W.R. Kobes)

#### I. Einleitung:

Die physikalischen Eigenschaften der Dentalgipse sind über Additive beim Übergang vom Halb- zum Dihydrat steuerbar. Die Additive können Kristallisationskeime darstellen und als solche den Kristallisationsvorgang beeinflußen. Die Kristallisation geht in diesen Fällen von der Oberfläche der zugesetzten Additive aus.

#### II. Fragestellung:

Ziel dieser Arbeit war es, die Beeinflußung von drei substanzlich gleichen, aber unterschiedlich gewonnenen Additiva auf die Versteifungszeit und die Expansionswerte von Superhartgips darzustellen

#### III. Material und Methoden:


Für die Herstellung der Additiva wurden Alabastergipsblöcke mit den Maßen 160 mm x 40 mm x 40 mm, nach Herstellerangaben angefer-tigt, verwendet. Anschließend erfolgte eine Lagerung der Gipsblöcke 24 h bei Zimmertemperatur und 100% Feuchtigkeit. Nach dieser Zeit wurden sie bei Zimmertemperatur und 50% Luftfeuchtigkeit weiter ge-lagert. Die so gewonnenen Alabastergipsblöcke wurden bei konstantem Druck von 100 N und konstantem Wasserfluß von 3,4 I/min an zwei unterschiedlichen Trimmerscheiben unter Wasserzufuhr, an einem Trockentrimmer mit Korundband und ohne Wasserzufluß, zerschliffen. Zur Anwendung kamen im zahntechnischen Labor gängige Scheiben:

entfernt und die gewonnenen Sedimente bis zum Erreichen des konstanten Trockengewichtes bei einer Temperatur von 40° Celsius

unter Vakuum gelagert.
Die Struktur der Sedimentkristalle dokumentierten wir fotografisch im Dunkelfeldmikroskop. (Abschnitt A.)

Duikerleuminksobe, (Absemink A.) Zusätzlich dienten rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen zur Charakterisierung und Typisierung. (Abschnitt B.) Der Dokumentation der Verteilung der Partikelgröße dienten Histo-

Der Dokumentation der Verleiting der Fartikergroße dienten Fisio-gramme, (Abschnitt C.)
Die drei unterschiedlichen Additiva wurden in 2%- und 5%-iger Konzentration dem Superhartgips zugesetzt. Der Einfluß der Additiva auf die Parameter Versteifungszeit und Expansion nach DIN 13911 ist in den Abschnitten D. und E. dargestellt.





E. Expansionswerte von Vel-Mix-Stone Superhartgips

ektronenmikroskopische Aufnahmen der einzelnen Kristalle der gleichen Additiva. Vergrößerung 1000:1, 15 kV






=10 µm

### V. Schlußfolgerung:

Die dentalen Modellgipse sind hinsichtlich der Abbindezeit sowie der Abbindeexpansion durch den Zusatz von Trimmerwassersedimenten in Form von Additiva günstig für dentale Zwecke beeinflußbar. Es zeigte sich, daß die Gewinnungsform der Additiva sowie deren prozentu Zusatz einen Einfluß auf die Größe der Veränderungen der Abbinde-zeit und der Abbindeexpansion haben. Dabei bewirken oberflächlich große Additivapartikel eine stärkere Verkürzung der Abbindezeit als oberflächlich kleine Additivapartikel. Hinsichtlich der Abbinde-expansion konnten initial größere, nach 120 Minuten jedoch geringere. also für unsere Zwecke günstigere Werte ermittelt werden.



# VI. Literatur \*Engeln, M.: Die Untersuchung über den Einfluß von Trimmerwasserptzignität auf die Expansion dentaler Gipse. Med. Diss, Götnigen 1992 \*Franz, G.in Eichner, K. (Herausg.): Zahnärztliche Werkstoffe und ihre Verarbeitung (Band I/ Gips.). Hühtig, Heidelberg. S. Aufl. 1988 \*Meinberg, G.: Vergleichende Messungen der Abbindeexpansion von synthetischen und nattlrichen Gipsen. Med. Diss. Göttingen 1982 \*Nariat, H. & Kobes, L. (1975): Der Einfluß des Trimmerwassers auf die Eigenschaften dentaler Hartgipse. Disch. Zahnätzrit. Z. 30 (4): 277-281 \*Weisung P. Werkstoffkunde für Zahnätzrit.

